



## **EPOXIZINCO (Primário Epoxídico de Zinco)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Primário de 2 componentes formulado com resinas epoxi, resinas de poliamida e pigmentos anticorrosivos. Possui excelentes propriedades anticorrosivas, rápida secagem e excelente resistência e aderência.

### **INDICAÇÃO**

Indicado para ser aplicado sobre metais ferrosos e não ferrosos e todo o tipo de estruturas metálicas, sempre que se pretenda uma boa proteção anticorrosiva e uma boa aderência.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Cinzento
- Aspeto - Mate
- Viscosidade (da mistura) - (22 – 28)"cF4
- Secagem:
  - Superficial - 5 Minutos
  - Maleável - 15 Minutos
  - Duro - 24 horas
- Tempo de vida útil (Pot Life) – De 12 a 24 horas (Dependendo da temperatura e humidade)
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/j): 500g/L (2010). Este produto contém no máximo 496.07g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Proporções da mistura dos componentes:
  - Componente A = 90%
  - Componente B = 10%
- Aplicar à trincha ou à pistola convencional airless, depois de bem homogeneizada a mistura dos dois componentes.
- Não é necessária diluição.
- Diluente de limpeza- Diluente para Epoxizinc.

A proporção da mistura deve ser rigorosamente respeitada.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## **EPOXIZINCO (Primário Epoxídico de Zinco)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **APLICAÇÃO**

- A superfície onde se vai aplicar o produto deve estar bem seca, limpa e isenta de poeiras e de ferrugem. As superfícies metálicas novas, devem ser decapadas com jato abrasivo e devidamente limpas.
- Homogeneizar muito bem o Componente A antes da sua mistura com o Componente B, uma vez que tem tendência a depositar ao longo do tempo.
- Misturar muito bem os 2 componentes nas proporções indicadas e proceder de imediato à sua aplicação.
- Não aplicar o produto em condições meteorológicas adversas.

### **RENDIMENTO**

7 a 10 m<sup>2</sup>/Lt/Demão (Rendimento Teórico).

### **CONSERVAÇÃO**

- Dois anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

Cópia não controlada

**damos cor aos seus sonhos****VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

