

ESMALTE EPÓXI

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Esmalte epoxídico de 2 componentes, baseado numa resina de epoxi em combinação com uma poliamida, com excelentes características de dureza, mas flexível, de aderência, resistência ao choque e resistência química.

INDICAÇÃO

Indicado em pinturas interiores e exteriores de aço, metais, madeira, fibrocimento, betão, superfícies de cimento, etc.

Em superfícies ferrosas, deve aplicar-se previamente um primário epoxídico.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco
- Aspeto - Brilhante
- Viscosidade (da mistura) - (125 · 5) "cF4
- Secagem (da mistura)
 - Superficial- = 30 Minutos
 - Maleável = 3 Horas
 - Para repintura = 12 Horas
 - Duro = Mínimo 2 dias
- **Proporção da mistura**
 - Componente A = 2 Partes
 - Componente B = 1 Parte
 - A proporção da mistura deve ser rigorosamente respeitada.
- Tempo de vida da mistura = 8 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/j): 500g/L (2010). Este produto contém no máximo 350.00g/L. *

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com diluente apropriado.
- Para aplicação, diluir com diluente próprio a 20%.

Cópia não controlada

ESMALTE EPÓXI

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- Homogeneizar muito bem os 2 componentes e diluir com diluente próprio, até obter a viscosidade de aplicação pretendida.
- A superfície deve estar muito bem limpa, isenta de gorduras, poeiras e partículas soltas.
- Em superfícies anteriormente pintadas, lixar previamente para facilitar a aderência do produto à superfície. As pinturas antigas e deterioradas deverão ser removidas. Em superfícies novas e de betão ou alvenaria, deixar curar pelo menos 8 dias. Remover todas as partículas não coesas e só depois pintar.
- Assegurar ventilação adequada, no caso de aplicação do produto em interiores.

RENDIMENTO

Depende do tipo e da porosidade da superfície podendo, no entanto, considerar-se como valor orientador 8 a 10 m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Dois anos nas embalagens de origem, cheias e invioladas.
- Guardar em local fresco, seco, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar luvas, máscara, óculos e vestuário de proteção.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.
- Impedir que o produto entre nas redes de esgotos ou em linhas de água.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

