



HIDROSOLV

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Hidrofugante de silicone à base de silanos/ siloxanos, em solventes orgânicos.

Além de agente hidrofugante é também um agente de impregnação de boa qualidade, para usos gerais, inclusive os de grande alcalinidade, evitando a infiltração de água em superfícies porosas. Produto de boa resistência à alcalinidade, bom poder de penetração, boa eficácia inclusive sobre substratos húmidos, rápido efeito hidrorrepelente, aplicação húmido sobre húmido, excelente repelente de água, permitindo a evaporação da água existente no interior das superfícies, porque não forma barreira de vapor.

Este produto permite pintura após 48 horas.

INDICAÇÃO

Produto especialmente indicado na hidrofugação de tijoleiras não vidradas, tijolos, telhas, betão, rebocos minerais, placas de fibrocimento, pedras minerais naturais e artificiais.

Não deve ser aplicado em gesso, nem sobre paredes pintadas.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor
- Aspeto - Invisível
- Viscosidade - (10-15)"cF4
- Secagem:
 - Entre demãos- húmido sobre húmido
 - Seco- ± 5horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 750g/L (2010). Este produto contém no máximo 749.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Este produto não admite diluição. Aplicar tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Diluente Sintético.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





HIDROSOLV

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras e outras impurezas. Restos de tintas antigas devem ser removidos. Fissuras existentes devem ser colmatadas.
- Elementos de caixilharia, borrachas e vidros de janelas devem ser devidamente protegidos, porque não se consegue retirar o produto das superfícies onde aderir.
- O produto deve ser aplicado de preferência com um aspersor de baixa pressão, ou com trincha. Devem ser dadas pelo menos duas demãos de Hidrosolv de modo a saturar a superfície a tratar e sem esperar que a demão anterior seque, para que se obtenha uma melhor eficácia.

RENDIMENTO

Depende muito do tipo e da porosidade do suporte. Considera-se, no entanto, como valor médio 4m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem e bem fechadas.
- Guardar em local seco, fresco e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Não permitir a contaminação de esgotos ou linhas de água.
- Usar luvas e óculos de proteção, durante a aplicação do produto. Não respirar os vapores. O produto deve ser aplicado em locais bem ventilados.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água mantendo as pálpebras abertas. Em contacto com a pele, lavar com bastante água e sabão.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

