



## PLACRILTEX - TF (Tinta Acrílica Texturada Fina)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### CARACTERÍSTICAS

Tinta texturada de grão fino, baseada numa emulsão 100% acrílica, associada a uma adequada seleção de agregados minerais e sílicas de diversas granulometrias, de excelente qualidade, concebida para a proteção de fachadas.

Produto com bom poder de cobertura e muito boa resistência à intempérie e aos raios ultravioletas. Não amarelece. Tinta de muito boa resistência aos álcalis e ao aparecimento de fungos e algas.

Possui muito boa resistência a ações de limpeza.

### INDICAÇÃO

Produto de alta qualidade, indicado para todos os tipos de reboco, betão armado, cimento, pedra e de uma maneira geral, em todos os materiais utilizados na construção civil.

Dado o seu comportamento e a sua consistência, é o produto indicado para aplicação em paredes antigas e em mau estado, proporcionando-lhes um agradável aspeto e disfarçando defeitos do suporte.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco, cores de catálogo e por afinação.
- Aspeto - Liso Mate
- Viscosidade -  $135 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar):
  - Superficial:  $\pm 30$  min.
  - Repintura: 4 a 5 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 16.50g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª e 3ª Demão - Tal e qual
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

FICHA TÉCNICA

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## **PLACRILTEX - TF (Tinta Acrílica Texturada Fina)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.
- As fissuras existentes devem ser previamente reparadas.
- Antes da sua aplicação, recomendamos de seja dado um esfregaço com a tinta bastante diluída, a fim de facilitar o espalhamento de PLASCRIILTEX TF.
- Aplicar 2 ou 3 demãos de PLASCRIILTEX TF, sem diluição, com a ajuda de uma escova, seguida de passagem com rolo apropriado.

### **RENDIMENTO**

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor orientador 6 a 8m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

FICHA TÉCNICA

Cópia não controlada

**damos cor aos seus sonhos**

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

