



## PROFIFLEX (Membrana Elástica)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### CARACTERÍSTICAS

Tinta à base de uma dispersão copolímera estireno acrílica, formulada especificamente para assegurar um revestimento flexível e impermeável.

Proporciona filmes espessos de excelente elasticidade, impermeabilidade e de grande durabilidade, apresentando ao mesmo tempo um excelente aspeto decorativo.

Possui grande resistência à água mantendo, no entanto, boa permeabilidade ao vapor de água, permitindo assim a secagem natural do reboco e a respiração das paredes.

Com uma boa resistência à tração, o seu filme acompanha a movimentação das paredes, evitando assim o aparecimento de fissuras.

### INDICAÇÃO

Para rebocos e fachadas exteriores, proporcionando-lhes uma proteção eficaz contra a humidade.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branca
- Aspeto - Brilho Acetinado
- Viscosidade -  $135 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar):
  - Isento de poeiras - 4 horas
  - Seco - 6 horas
  - Intervalo entre demãos - 24 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 30.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - T.Q. (tal qual)
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## **PROFIFLEX (Membrana Elástica)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- O produto deve ser aplicado com trincha ou rolo.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### **RENDIMENTO**

- Depende da qualidade e do estado do suporte e do fim a que se destina.
- Considera-se, no entanto, como valores médios:
  - Para rebocos areados- 5 a 7 m<sup>2</sup>/Lt/Demão
  - Para rebocos lisos ou diretamente sobre betão- 6 a 8 m<sup>2</sup>/Lt/Demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

