

TINTA ALUMÍNIO

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado em resinas hidrocarbónicas de petróleo e pigmentado com alumínio.

Proporciona uma boa lacagem, bom acabamento, bom poder de cobertura e boa resistência à intempérie.

INDICAÇÃO

Indicado para o acabamento de substratos ferrosos utilizados na indústria metalomecânica e na construção civil.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Prateada e Dourada
- Aspeto- Brilhante
- Viscosidade- (50 - 70)"cF4
- Secagem:
 - Isento- 20 Minutos
 - Seco- 2 Horas
 - Duro- 6 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 500g/L (2010). Este produto contém no máximo 441.00g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir a 5% - 10% com Diluente Celuloso.

Cópia não controlada

TINTA ALUMÍNIO

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras, de gorduras e de ferrugem.
- Aplicar o produto com trinchã, rolo ou pistola.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com Diluente Celuloso.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 8 a 9 m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Dois anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

* Para a cor Prateada.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

