



VOTIN.PLAST RV

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Revestimento espesso decorativo, baseado numa emulsão aquosa, cargas minerais de granulometria selecionada e pigmentos de elevada resistência aos raios U.V. e à intempérie.

Muito boa resistência ao aparecimento de fungos e algas.

Acabamento texturado talochado mate.

INDICAÇÃO

Aplicação em acabamentos de sistema de isolamento térmico (ETICS), em interiores e exteriores sobre rebocos e argamassas, gesso ou cal.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor: Branco e cores de catálogo.
- Aspeto: Pastoso
- Odor: Ligeiro
- Densidade: 1.50 – 1.70 (depende da granulometria)
- Viscosidade (25°C): >160 KU
- Granulometria: Grão fino – aprox. 0.7 mm; Grão médio – aprox. 1.5 mm
- Secagem superficial: 4 a 6 horas
- Secagem profundidade: ± 24 horas
- COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) pela Diretiva 2004/42/CE: Valor limite EU para este produto (cat A/I): 200 g/L (2010). Este produto contém no máximo 16.6 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Produto pronto a aplicar.
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal

tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069

e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





VOTIN.PLAST RV

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies a revestir devem estar bem secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar previamente o primário Votín Primer RV.
- Mexer o revestimento Votín.plast RV até ficar homogéneo, com ajuda de um misturador elétrico.
- Aplicar com uma talocha de aço inox numa camada uniforme, no sentido de baixo para cima, pressionando o produto. Passar a talocha no sentido horizontal e vertical de modo a se obter uma camada uniforme e eliminar excessos de massa.
- Para dar o acabamento final, utilizar uma talocha de PVC, em movimentos circulares, até se obter o efeito pretendido.
- Em rebocos de cimento novo, aguardar pela cura completa do cimento (aprox. 28 dias).
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10°C nem superiores a 30°C.
- O produto não deve ser aplicado quando o sol estiver a incidir diretamente sobre a superfície a revestir, nem quando estiver vento forte.
- Aplicar em painéis inteiros sem interrupções para evitar formação de emendas e sobreposição de camadas.

RENDIMENTO

Depende da espessura do revestimento pretendido. Pode considerar-se um valor médio de 1,5 a 2,5kg/m².

CONSERVAÇÃO

- Dois anos em embalagem de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Evitar o contacto com os olhos e a pele.
- Utilizar vestuário apropriado e óculos de proteção.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

