



## **GALVANICRIL (Esmalte Acrílico para Galvanizados)**

ATUALIZAÇÃO: Setembro 2019

### **CARACTERÍSTICAS**

Esmalte acrílico de elevada dureza, aderência e bom brilho, especialmente formulado para acabamentos brilhantes, de secagem rápida ao ar, para aplicação sobre metais leves, sem necessidade de aplicação de um primário.

### **INDICAÇÃO**

Indicado principalmente a profissionais do sector metalúrgico na aplicação direta a chapa galvanizada ou zincada, alumínio anodizado e outros metais leves, conferindo-lhes um acabamento brilhante e uma boa lacagem.

Boa durabilidade no exterior.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor – Branco e cores
- Aspeto - Brilhante
- Viscosidade - (60 – 65)“cF4
- Teor em sólidos – 48% (para a cor branca)
- Secagem:
  - Superfície - Aprox. 10min.
  - Intervalo entre demãos - Aprox. 12 a 24 horas
  - Utilização/Manuseamento – Aprox. 1 hora
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 500g/L (2010). Este produto contém no máximo 500g/L. \*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Aplicação à pistola – Diluir com 10% de Diluente para Galvanicril
- Aplicação à trincha – Diluir com 5% Diluente para Galvanicril.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## **GALVANICRIL (Esmalte Acrílico para Galvanizados)**

ATUALIZAÇÃO: Setembro 2019

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies a pintar devem estar bem secas, bem limpas e isentas de gorduras.
- Em superfícies já pintadas, deve ter-se o cuidado de eliminar a tinta existente, as quais podem provocar problemas de aderência entre camadas.
- Após a preparação adequada da superfície, aplicar duas demãos de esmalte diluído a 10% com Diluente para Galvanicril, para aplicações à pistola e respeitar o tempo de secagem entre cada demão.
- Para aplicação do produto com trincha, aplicar 2 demãos diluídas a 5% com Diluente para Galvanicril.
- Aplicação sobre metais ferrosos, aplicar previamente um primário anticorrosivo resistente a diluentes fortes, como por exemplo: Primário epóxi.
- A repintura à trincha de cores diferentes entre si, pode causar sangramentos e coloração na camada final, pelo que se recomenda, neste caso, aplicação à pistola.
- Devido à variedade de metais leves, recomendamos um ensaio prévio de aderência.

### **RENDIMENTO**

Pode considerar-se como valor médio, 8 a 12 m<sup>2</sup>/L t/Demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Um ano nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local fresco, seco, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

**Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.**



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

