



COLA PVC

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de uma combinação de resinas de poliuretano, dissolvidas num solvente rico em cetonas.

Possui um rápido desenvolvimento da força de colagem, excelente resistência ao calor, insensível à humidade.

Produto de fácil aplicação, permitindo devido à sua tixotropia, preencher pequenas tolerâncias existentes as superfícies a colar.

INDICAÇÃO

Indicada para colagens de materiais em PVC rígido, nomeadamente tubos, seus acessórios e inclusive a outros.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor
- Aspeto – Líquido viscoso
- Odor - Ligeiro
- Viscosidade (25°C) - 85 ± 10 KU
- Teor em sólidos – 19.0 ± 2.0 % em peso
- Ponto de Inflamação - $-10.6 \pm 2^\circ\text{C}$
- Secagem – Tempo de abertura – 4 a 6 min.
- Seco – 3 a 4 dias
- Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE.

APLICAÇÃO

- As superfícies a colar devem estar bem secas e isentas de gorduras.
- Homogeneizar muito bem o produto. Não necessita de diluição.
- Aplicar o produto nas duas partes das superfícies a colar. Aguardar 4 a 6 minutos, em função da quantidade de cola aplicada, da temperatura e da humidade do ar. Manter unidas as superfícies a colar durante 5 a 10 minutos, para melhorar a aderência. A secagem depende da humidade relativa do ar e da espessura da camada aplicada.
- A máxima resistência ao arrancamento é obtida ao fim de 24 horas de secagem, no entanto, é recomendado um tempo de espera de 2 a 3 dias antes de iniciar a sua utilização.
- Limpeza dos materiais com diluente celuloso.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





COLA PVC

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

RENDIMENTO

Depende da superfície a colar e da quantidade aplicada.

CONSERVAÇÃO

- Dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável e irritante.
- Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

