



FLEXTIN (Membrana Elástica)

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

CARACTERÍSTICAS

Tinta baseada numa dispersão copolímera estireno acrílica, formulada especificamente para assegurar um revestimento flexível e impermeável.

Proporciona filmes espessos de excelente elasticidade, impermeabilidade e de grande durabilidade, apresentando ao mesmo tempo um excelente aspeto decorativo.

Possui grande resistência à água mantendo, no entanto, boa permeabilidade ao vapor de água, permitindo assim a secagem natural do reboco e a respiração das paredes.

Com uma boa resistência à tração, o seu filme acompanha a movimentação das paredes, evitando assim o aparecimento de fissuras.

INDICAÇÃO

Para rebocos e fachadas exteriores, proporcionando-lhes uma proteção eficaz contra a humidade.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branca e cores de catálogo
- Aspeto - Brilho Acetinado
- Viscosidade - 135 ± 5 KU
- Secagem (ao ar):
 - Isento de poeiras - 4 horas
 - Seco - 6 horas
 - Intervalo entre demãos - 24 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 30.00g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - T.Q. (tal qual)
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





FLEXTIN (Membrana Elástica)

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- O produto deve ser aplicado com trincha ou rolo.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

- Depende da qualidade e do estado do suporte e do fim a que se destina.
- Considera-se, no entanto, como valores médios:
 - Para rebocos areados- 5 a 7 m²/L t/Demão
 - Para rebocos lisos ou diretamente sobre betão- 6 a 8 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

