



PRIMARLITE SL (Isolante/Selante de Pliolite)

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2020

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de resinas de pliolite, de alta resistência à alcalinidade, de excelente aderência e muito bom fixador para paredes caídas.

INDICAÇÃO

Indicado como isolante e como selante, de alto desempenho, em situações em que se deve ter em conta a humidade, a alcalinidade e o farinamento do substrato.

Utiliza-se também como preparador da superfície a pintar. Indicado para superfícies em gesso projectado.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branca
- Aspeto - Líquido esbranquiçado
- Viscosidade - (35 ±5)"cF4
- Secagem:
 - Isento- 2 Horas
 - Profundidade- 24 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 750g/L (2010). Este produto contém no máximo 414.00 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Aplicar tal como é fornecido
- Diluente de limpeza- Diluente Celuloso

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





PRIMARLITE SL (Isolante/Selante de Pliolite)

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2020

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas e isentas de poeiras e de gorduras.
- Aplicar o produto com trincha ou rolo
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com Diluente para Primarlite SL.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 6 a 8 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Não cortar, soldar ou furar embalagens sujas e vazias.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

