



VERNIZ HIDRO-TELHA

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de dispersões acrílicas e siloxanos, de elevada hidro-repelência, com excelente resistência à intempérie e ao aparecimento de fungos e algas, formulado para o envernizamento de telhas de barro ou de betão, em exteriores.

INDICAÇÃO

Indicado na aplicação de telhados com telha de barro ou betão, quando se pretende uma proteção efetiva.

Também pode ser aplicado em superfícies inclinadas, principalmente quando se encontram expostas à intempérie.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor
- Aspeto – Ligeiramente brilhante
- Viscosidade - (10 - 12) "cF4
- Secagem:
 - Superficial: c.a. 1/2 Hora
 - Seco: c.a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/e): 140g/L (2010). Este produto contém no máximo 58.50 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir com água, só na 1ª demão – 5 a 10%.
- Aplicar tal e qual na 2ª demão e antes da 1ª demão secar.
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

**VOUGATINTAS**
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telm: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





VERNIZ HIDRO-TELHA

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, firmes e isentas de poeiras, de gorduras ou outros contaminantes.
- Em telhados novos efetuar uma boa escovagem e eliminar o pó.
- Em telhados usados, efetuar uma limpeza com jato de água.
- Aplicar 1 a 2 demão de Verniz Telha Hidro-Repelente.
- Aplicar com trincha, rolo ou com pistola e devidamente homogeneizado.
- Para uma melhor penetração do verniz no suporte, pode ser dada uma demão um pouco mais diluída e aplicar a 2ª demão sem diluição.
- Não aplicar o produto com o tempo húmido ou chuvoso, com temperaturas inferiores a 5°C, nem com temperaturas elevadas, o que vai provocar uma deficiente aderência.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende da porosidade da superfície, no entanto, considera-se como valor médio 10 a 14 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Dois anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável.



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telm: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

Cópia não controlada

