



PLÁSTICA MATE 2T1 (Tinta Aquosa Mate)

ATUALIZAÇÃO: Junho2022

CARACTERÍSTICAS

Tinta aquosa baseada numa emulsão de um copolímero de estireno e ésteres do ácido acrílico, concebida especialmente para acabamentos em gesso cartonado, em interiores, proporcionando um ótimo acabamento mate.

Tem muito bom poder de cobertura, muito boa resistência à abrasão, à esfrega e à lavagem.

Permite a aplicação de duas demãos num só dia.

INDICAÇÃO

Produto especialmente indicado para aplicação em gesso cartonado, em interiores. Indicado também para acabamentos interiores, em todos os tipos de reboco, betão armado, tijolo, pedra, madeira, aglomerados de madeira ou papel, cartão prensado, etc.

CERTIFICADOS/ ENSAIOS

Classificação de acordo com a NP EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior:

- Brilho – Mate total (≤ 5 unidades de brilho com ângulo de incidência 85°)
- Resistência à esfrega húmida – Classe 2 (≥ 5 e ≤ 20 μm para 200 ciclos de esfrega)

Classificação de acordo com a NP 4378 – Tintas aquosas lisas para paredes interiores:

- Brilho – Mate total (≤ 5 unidades de brilho com ângulo de incidência 85°)
- Resistência à esfrega húmida – Classe 2 (≥ 5 e ≤ 20 μm para 200 ciclos de esfrega)
- Resistência à fissuração em espessuras elevadas – Até 200 μm de espessura
- Reação ao Fogo (de acordo com a norma EN 13501-1) – A2-s1, d0

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branca e cores de catálogo
- Aspeto - Mate
- Viscosidade - 105 ± 5 KU
- Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C):
 - Isento de poeiras - 1 hora
 - Seco - 4 horas
 - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas

Cópia não controlada

**VOUGATINTAS**
indústria e comércio de tintas lda.Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt



PLÁSTICA MATE 2T1 (Tinta Aquosa Mate)

ATUALIZAÇÃO: Junho 2022

- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 13.50g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água
- 1ª Demão - 10%
- 2ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar diretamente sobre a superfície a pintar, respeitando as diluições indicadas.
- Pode ser aplicada, previamente, uma demão diluída com 25-30% de água, como preparação da superfície, a fim de uniformizar a absorção do suporte.
- Em reboco projetado, deve ser aplicado um previamente primário, por causa das diferentes absorções do próprio reboco projetado.
- O produto deve ser aplicado com trincha, rolo, máquina de projeção.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso, nem com temperatura inferior a 5°C.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada

**VOUGATINTAS**
indústria e comércio de tintas lda.Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt